

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998. Impregneringen står under kontroll av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.



Användningsområde
Virke i kontakt med

Mark
eller
Vatten

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedel **Wolmanit CX-8** (Kemls reg. nr. 4122) som innehåller koppar, HDO och bor som verksamma beståndsdelar.

Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 22,0 kg/m³ splintved

Impregneringsklass

Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden)

Användningsområde

Riskklass 4 enligt SS-EN 335-1, dvs. i kontakt med mark och sötvatten samt för trä i konstruktioner ovan mark som kräver speciellt skydd.

Skyddsåtgärder

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamn kan vara farligt vid inandning.

Avfallshantering

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.