

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998.

Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.



Ovan Mark

Färgkod: Gul

Användningsområde:

Virket ska användas ovan mark där skydd mot röta erfordras. Virket ska inte användas i markkontakt eller i vatten, eftersom det där har begränsad beständighet. Virket uppfyller riskklass 3 enligt SS-EN 335-1.

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet:

Wolmanit CX-8 (Kemls reg.nr 4122) som innehåller koppar, HDO och bor som verksamma beståndsdelar.

Upptagning och inträngning av träskyddsmedel:

- Virket innehåller minst 11,0 kg/m³ splintved.
- Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (= full inträngning i splintveden).

Skyddsåtgärder

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt ska den bearbetade ytan behandlas med lämpligt träskyddsmedel, (behörighetsklass 3). Om bearbetningen görs inomhus, behövs normalt andningsskydd, (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Mindre mängder behandlat virkesavfall och utrangerat virke läggs tillsammans med grovavfall.

Avfallshantering

Avfall hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor. Det får endast förbrännas i anläggningar som är godkända för ändamålet.